

Applicatie Instructie

GEVEL, STEEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN GEVEL- EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERAFSTOTEND EN VUILWEREND MAKEN VAN BAKSTEEN, BETONSTEEN EN METSELWERK GEVELS.

Vorbereiding

De ondergrond dient niet beschadigd te zijn, schoon en droog, en vrij van olie, vet, vuil, was, zoutuitbloeiing, kalkuitslag, verf, oude sealers / impregneermiddelen, kleefstoffen of andere verontreiniging die de penetratie van het impregneermiddel kunnen belemmeren.

Aanwezig vet, vuil, vlekken of eerdere impregneermiddelen beperken de hechting van Hydrastop Pro. Dit kan in enkele gevallen een witte waas op het steen achterlaten. Vlekken zijn met een hogedrukspuit te verwijderen.

Als zeep of azijnzuur gebruikt is om de gevel te reinigen, neutraliseer dan eerst het oppervlak door deze grondig te spoelen met water, voor aanbrengen van het impregneermiddel.

Na regen of het reinigen met een hogedrukspuit of andere middelen, het te behandelen oppervlak eerst 48 uur goed laten drogen.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tenminste 10°C en maximaal 25°C zijn. Niet aanbrengen als de temperatuur binnen 24 uur onder 0°C zal komen, of wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Zorg dat het materiaal niet nat wordt of bevroert tijdens de droogtijd.

Als het vóór het aanbrengen gevoren heeft, laat het oppervlak dan eerst opwarmen voordat het impregneermiddel wordt aangebracht. Oppervlak dient minimaal 10°C te zijn.

Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen, struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet behandeld worden tegen morsen / overspray.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt aangebracht (zie gebruik).
2. Hydrastop Pro wordt in 1 gelijkmatige laag aangebracht. Werk altijd in vlakken die nat op nat (in overlappende banen) afgemaakt kunnen worden.
3. Na 24 drogen is Hydrastop Pro uitgehard en zal de muur waterafstotend zijn.

LET OP: breng maar 1 laag aan en voorkom dat het product over reeds behandelde en opgedroogde delen wordt aangebracht. Dit kan een witte waas veroorzaken.

Dekking

Met 1 liter Hydrastop Pro kan ± 6 tot 8 m² behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Droogtijd

Droogtijd is 4 - 6 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden is het oppervlak gereed.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Materiaal

Aanbrengen met een kwast, roller of lage drukspuit.

Schoonmaken

Maak het gebruikte gereedschap schoon met water. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Na behandeling is de gevel eenvoudig te reinigen met water en milde zeep.

Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik een veiligheidsbril met zijbescherming, geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374). Draag geschikte beschermende kleding en veiligheidsschoenen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Green Seal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.