

BETONNEN WERKBLADEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANTE, OP WATER GEBASEERDE BETON SEALER. MAAKT BETON WATERAFSTOTEND EN OLIE- EN VUILWEREND. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN BETONNEN WERKBLADEN.

Vorbereiding

Nieuw beton dient goed uitgehard te zijn voor het aanbrengen van Countertop Pro. Het beton moet 80% van de ontwerpsterkte behaald hebben. Dit is doorgaans na 14 - 28 dagen.

Bestaand beton dient schoon en droog te zijn voor applicatie. Indien het beton nat is geweest 24 tot 48 uur laten drogen.

De ondergrond dient niet beschadigd te zijn, schoon en droog, en vrij van olie, vet, vuil, was, curing compounds, zoutuitbloeiing, kalkuitslag, verf, oude sealers / impregneermiddelen, kleefstoffen of andere verontreiniging die de penetratie van het impregneermiddel kunnen belemmeren.

Reinig het beton (indien nodig door etsen, met zuur of mechanisch slijpen) waar nodig, om de gewenste oppervlaktetoestand te verkrijgen zoals hierboven omschreven.

Als zuur is gebruikt om de ondergrond te reinigen, neutraliseer dan het oppervlak door grondig te spoelen met water, voor het aanbrengen van het impregneermiddel. Het oppervlak goed laten drogen (48 uur) vóór applicatie.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tenminste 5°C en maximaal 25°C zijn. Niet aanbrengen als de temperatuur binnen 8 uur onder 0°C zal komen, of wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Zorg dat het materiaal niet bevriest tijdens de droogtijd.

Als het vóór het aanbrengen gevoren heeft, laat het oppervlak dan eerst opwarmen voordat het impregneermiddel wordt aangebracht. Oppervlak dient minimaal 5°C te zijn.

Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen, struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet behandeld worden tegen morsen / overspray.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt aangebracht (zie gebruik).

2. Breng 1 gelijkmatige laag aan op het oppervlak tot verzadiging optreedt. Rol eventuele plassen continu uit, totdat het impregneermiddel in de ondergrond is getrokken en de oppervlakte overal even nat is.

3. Na een korte reactieperiode van ± 10 tot 15 minuten, overtollig product verwijderen (niet poetsen) met een schone pluisvrije doek. Als het begint te regenen; stop de behandeling en dek het oppervlak af.

Dekking

Met 1 liter Countertop Pro kan ± 6 tot 8 m² behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en de prestatie beïnvloeden.

Bij sommige betonsoorten kan het beton na applicatie een tint donkerder worden.

Droogtijd

Droogtijd is 4 - 6 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Het behandelde beton mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden kan het beton in gebruik genomen worden.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Materiaal

Aanbrengen met een waterbasis kwast, vachtroller of pluisvrije doek.

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Na behandeling kan het beton oppervlak schoongemaakt worden met milde zeep en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Vetten en olie dienen altijd direct verwijderd te worden. Olie en vet en andere producten zoals mosterd en ketchup zullen, indien ze te lang op het beton blijven liggen, vlekken veroorzaken.
Let op! beton impregneermiddelen zijn niet bestand tegen zuren.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik oogbescherming, rubber / latex handschoenen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Green Seal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.