

TRANSPARANT BETON EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL

MAAKT ALLE MINERALE ONDERGRONDEN ZOALS BETON, STEEN, BAKSTEEN, KLINKERS, NATUURSTEEN, KALKZANDSTEEN, ZANDSTEEN EN MINERAAL PLEISTER STERK WATERAFSTOTEND.

Vorbereiding

De ondergrond dient structureel in orde te zijn en vrij van olie, vet, vuil, was, uithardingsmiddelen, zoutuitbloeiing, kalkuitslag, verf, oude sealers / impregneermiddelen, kleefstoffen of andere verontreiniging die de penetratie van het impregneermiddel kunnen belemmeren.

Als zuur wordt gebruikt om de ondergrond te reinigen, neutraliseer dan het oppervlak en spoel het af met water voor het aanbrengen van het impregneermiddel. Niet aanbrengen als de ondergrond nog nat is. Het oppervlak na reiniging goed laten drogen (48 uur) vóór applicatie.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tenminste 7°C en maximaal 30°C zijn. Niet aanbrengen als de temperatuur binnen 8 uur onder 0°C zal komen, of wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Zorg dat de ondergrond niet bevriest tijdens de droogtijd.

Als het vóór het aanbrengen gevoren heeft, laat het de ondergrond dan eerst ontdooien / opwarmen voordat Terraseal Pro wordt aangebracht.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

2. Breng 2 uniforme lagen 10 min. na elkaar aan, zonder plassen te vormen.

3. De tweede laag aanbrengen als de eerste laag nog nat is. Bij het aanbrengen van de tweede laag kan er op het oppervlak gelopen worden.

3. Na het aanbrengen van de 2e laag, het oppervlak 24 uur laten drogen. Zorg dat het oppervlak niet nat wordt tijdens het drogen.

Dekking

Met 1 liter Terraseal Pro kan ± 4 tot 5 m² met 2 lagen behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Droogtijd

Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C - 50% relatieve vochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur drogen kan het oppervlak in gebruik genomen worden.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Materiaal

Aanbrengen met een lage drukspuit of roller.

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Na behandeling kan het oppervlak schoongemaakt worden met milde zeep en water.

Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Green Seal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.